

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – soft PF

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, hell-beige, mikrogeraute Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Single-use examination gloves made of thin latex, light-beige, micro-roughened surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, der Industrie und der Medizin.
Suitable for the use in food industry, manufacturing and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – soft PF, unsteril/non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	XS	hell-beige / light beige	100 Stk. / pcs.	74005	4046153022984	2876647	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	hell-beige / light beige	100 Stk. / pcs.	74015	4046153023103	2876630	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	hell-beige / light beige	100 Stk. / pcs.	74025	4046153023141	2830668	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	hell-beige / light beige	100 Stk. / pcs.	74035	4046153023189	2680281	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	hell-beige / light beige	100 Stk. / pcs.	74039	4046153023264	2665784	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) Minimum thickness (single wall) in mm		Vor Alterung / Before Aging	
			Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	80	0,11 ± 0,03	0,14 ± 0,03	mind. 6 N	mind. 700 %
S	240	80 ± 10	0,11 ± 0,03	0,14 ± 0,03	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	0,11 ± 0,03	0,14 ± 0,03		
L	240	110 ± 10	0,11 ± 0,03	0,14 ± 0,03	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	110	0,11 ± 0,03	0,14 ± 0,03	mind. 6 N	mind. 500 %

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de